/TEREZ PA 6.6 HT 7110 GF 41 FL-HF 2

المصنع	TER HELL PLASTIC GMBH	**الفئة**	Nylon 66
المادة المالئة	41% ألياف زجاجية	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

PA66 كوبوليمر مع محتوى عطري جزئي، 41% مقوى بالألياف الزجاجية ومثبطات اللهب. أجزاء قولبة صلبة ذات صلابة عالية عن طريق الاستقرار الحراري المتميز، وتقليل الالتواء.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الحشو / التعزيز	ألياف زجاجية، 41% حشو بالوزن	-	-
المواد المضافة	مثبط للهب	-	-
الميزات	عطري مثبط للهب ثبات حراري جيد صلابة عالية تشوه قليل	- - - - -	- - - - -
طريقة المعالجة	قولبة بالحقن	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	1.56 g/cm³	-	ISO 1183

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الشد	15500 MPa	2248089.0 psi	ISO 527-2
إجهاد الشد	210 MPa	30457.98 psi	ISO 527-2
انفعال الشد	2.0 %	-	ISO 527-2
قوة التمزق	190 kN/m	-	ISO 34-1
قوة صدمة شاربي المحززة	8.0 kJ/m²	3.81 ft·lb/in²	ISO 179/1eA
قوة صدمة شاربي غير المحززة	56 kJ/m²	26.64 ft·lb/in²	ISO 179/1eU

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة انحراف الحرارة		-	-
	245 C°	473.0 F°	ISO 75-2/B
	230 C°	446.0 F°	ISO 75-2/A

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.