TPC PVC SG66Z

المصنع	Thai Plastics and Chemicals Public Company Limited	**الفئة**	PVC, Flexible
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

بوليمر كلوريد الفينيل المتجانس ذو وزن جزيئي متوسط وعيب خاص في عيون السمكة المنخفضة للبولي فينيل كلوريد المرن، يتم إنتاجه بواسطة عملية البلمرة بالتعليق.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	هوموبوليمر	-	-
	وزن جزيئي متوسط	-	-
الاستخدامات	زخرفة خارجية للسيارات	-	-
	زخرفة داخلية للسيارات	-	-
	ورقة شفافة	-	-
	أجزاء كهربائية	-	-
	أقمشة	-	-
	فيلم	-	-
	أثاث	-	-
	خرطوم	-	-
	مظاهر	-	-
	ورقة	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	لف بالتمدد	-	-
	ألعاب	-	-
	تطبيقات الأسلاك والكابلات	-	
طريقة المعالجة	الدرفلة	-	-
	بثق	-	-
	بثق الأفلام	-	-
	قولبة بالحقن	-	-
	بثق المظهر	-	-
	بثق الألواح	-	

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة الظاهرية	0.45-0.55 g/cm³	-	ISO 60
قيمة K	65.0-67.0	-	DIN 53726
تحليل الغربال		-	ASTM D1921
	%	-	-
	%	-	-
المواد المتطايرة	%	-	ISO 1269

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
عين السمكة	point/150 cm²	-	Internal Method
الشوائب	.specks/100 sq	-	ISO R 1265

الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المقاومة الحجمية	ohms·cm	-	Internal Method

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.