TPC PVC SG71Z

المصنع	Thai Plastics and Chemicals Public Company Limited	**الفئة**	PVC, Flexible
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

بولى فينيل كلورايد هوموبوليمر ذو وزن جزيئي عالي و متخصص ذو عين سمكة منخفضة للـ PVC المرن، يتم إنتاجه بواسطة عملية البلمرة المعلقة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مرونة جيدة	-	-
	وزن جزيئي عالي	-	-
	هوموبوليمر	-	-
الاستخدامات	زخرفة خارجية للسيارات	-	-
	زخرفة داخلية للسيارات	-	-
	أجزاء كهربائية	-	-
	أقمشة	-	-
	فيلم	-	-
	أثاث	-	-
	خرطوم	-	-
	مظاهر	-	-
	ورقة	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	لف بالتمدد	-	-
	ألعاب	-	-
	تطبيقات الأسلاك والكابلات	-	
طريقة المعالجة	الدرفلة	-	-
	بثق	-	-
	بثق الأفلام	-	-
	قولبة بالحقن	-	-
	بثق المظهر	-	-
	بثق الألواح	-	

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة الظاهرية	0.45-0.55 g/cm³	-	ISO 60
قيمة K	70.0-72.0	-	DIN 53726
تحليل الغربال		-	ASTM D1921
	%	-	-
	%	-	-
المواد المتطايرة	%	-	ISO 1269

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
عين السمكة	point/150 cm²	-	Internal Method
الشوائب	.specks/100 sq	-	ISO R 1265

الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المقاومة الحجمية	ohms·cm	-	Internal Method

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.