TPC PVC SM61E

المصنع	Thai Plastics and Chemicals Public Company Limited	**الفئة**	PVC, Flexible
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

بولى فينيل كلوريد هوموبوليمر ذو وزن جزيئي متوسط، مناسب للاستخدام الطبي، يتم إنتاجه عن طريق عملية بلمرة التعليق.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	هوموبوليمر	-	-
	وزن جزيئي متوسط	-	-
الاستخدامات	أغطية	-	-
	موصلات	-	-
	تطبيقات طبية/رعاية صحية	-	-
	ورقة	-	-
	أنابيب	-	-
طريقة المعالجة	الدرفلة	-	-
	بثق	-	-
	قولبة بالحقن	-	-
	بثق الألواح	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة الظاهرية	0.50-0.60 g/cm³	-	ISO 60
قيمة K	60.0-62.0	-	DIN 53726
تحليل الغربال		-	ASTM D1921
	%	-	-
	%	-	-
المواد المتطايرة	%	-	ISO 1269

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
اختبار الاستخراج (Elution)	تم النجاح	-	Internal Method
عين السمكة	point/150 cm²	-	Internal Method
الشوائب	.specks/100 sq	-	ISO R 1265
مونومر كلوريد الفينيل المتبقي	ppm	-	ASTM D3749

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.