Thermoset Plastics UR-156

المصنع	Thermoset, Lord Chemical Products	**الفئة**	PUR, Unspecified
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Thermoset Plastics UR-156 هي مادة بولي يوريثين. وهي متوفرة في أمريكا الشمالية للتغليف.
السمات الهامة لـ Thermoset Plastics UR-156 هي: مرونة جيدة لزوجة منخفضة التطبيق
النموذجي لـ Thermoset Plastics UR-156: الأسلاك والكابلات

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مرونة جيدة لزوجة منخفضة	- -	- -
الاستخدامات	عزل إلكتروني	-	-
المظهر	أسود	-	-
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	تغليف	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.03 g/cm³	-	ASTM D792
صلابة الديورومتر	60	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	6.21 MPa	900.69 psi	ASTM D638
استطالة الشد	65 %	-	ASTM D638

الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المقاومة الحجمية	2.0E+13 ohms·cm	-	ASTM D257
ثابت العزل الكهربائي	3.10	-	ASTM D150
عامل التبديد	0.014	-	ASTM D150

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
مكونات التصلب الحراري	نسبة الخلط بالوزن: 42 نسبة الخلط حسب الوزن: 100	- - -	- - -
لزوجة مزيج التصلب الحراري	400 cP	-	ASTM D2393
وقت إزالة القالب	1400 min	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.