Thermoset Plastics EP-356

المصنع	Thermoset, Lord Chemical Products	**الفئة**	Epoxy
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Thermoset Plastics EP-356 عبارة عن مادة إيبوكسي؛ إيبوكسيد (إيبوكسي). وهي متوفرة في أمريكا الشمالية للصب أو التغليف. السمات الهامة لـ Thermoset Plastics EP-356 هي: مقاومة اللهب عازلة التطبيق النموذجي لـ Thermoset Plastics EP-356: الأسلاك والكابلات

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	عازل كهربائي	-	-
الاستخدامات	عزل إلكتروني	-	-
المظهر	رمادي	-	-
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	الصب تغليف	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.60 g/cm³	-	ASTM D792
امتصاص الماء	0.14 %	-	ASTM D570
صلابة الديورومتر	90	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	32.4 MPa	4699.23 psi	ASTM D638
استطالة الشد	3.0 %	-	ASTM D638
صدمة إيزود المحززة	19 J/m	0.3559 ft·lb/in	ASTM D256

الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المقاومة الحجمية	7.0E+15 ohms·cm	-	ASTM D257
ثابت العزل الكهربائي	4.20	-	ASTM D150
عامل التبديد	0.028	-	ASTM D150
تصنيف اللهب	V-0	-	UL 94

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
مكونات التصلب الحراري	نسبة الخلط حسب الوزن: 10 نسبة الخلط حسب الوزن: 100	- - -	- - -
	14000 cP	-	

أخرى			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
لزوجة مزيج التصلب الحراري			ASTM D2393
وقت إزالة القالب	min 1400	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.