Tisoplen® PPC 10 MNF CALCITE

المصنع	Tisan	**الفئة**	PP Homopolymer
المادة المالئة	10% كربونات الكالسيوم	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Tisoplen® PPC 10 MNF CALCITE هي مادة من البولي بروبيلين كوبوليمر (PP Copolymer) مملوءة بكربونات الكالسيوم بنسبة 10٪. وهي متوفرة في إفريقيا والشرق الأوسط أو أوروبا للقولبة بالحقن. السمات الهامة لـ Tisoplen® PPC 10 MNF CALCITE هي: مثبط اللهب ، كوبوليمر ، مثبت الحرارة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الحشو / التعزيز	كربونات الكالسيوم، 10% حشو بالوزن	-	-
المواد المضافة	مثبت حراري	-	-
الميزات	بوليمر مشترك مثبت حرارياً	- -	- -
المظهر	الألوان المتوفرة	-	-
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	قولبة بالحقن	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.980 g/cm³	-	ISO 1183
انكماش القالب	1.3 %	-	-
امتصاص الماء	0.010 %	-	ISO 62
محتوى الرماد	10 %	-	ISO 3451
صلابة شور	66	-	ISO 868

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد		-	ISO 527-2
	28.0 MPa	4061.06 psi	-
	23.0 MPa	3335.87 psi	-
انفعال الشد		-	ISO 527-2
	2.8 %	-	-
	2.7 %	-	-
قوة صدمة إيزود المحززة	18 kJ/m²	8.56 ft·lb/in²	ISO 180/A

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة انحراف الحرارة	128 C°	262.4 F°	ISO 75-2/Be
درجة حرارة تليين فيكات	148 C°	298.4 F°	ISO 306/B120
درجة حرارة الانصهار	165 C°	329.0 F°	-

الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
مؤشر التتبع المقارن	600 V	-	IEC 60112

الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
تصنيف اللهب	HB	-	UL 94

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة الحرارة الخلفية	190-210 °C	374.0 - 410.0 °F	-
درجة الحرارة الوسطى	190-210 °C	374.0 - 410.0 °F	-
درجة الحرارة الأمامية	190-210 °C	374.0 - 410.0 °F	-
درجة حرارة الفوهة	200 °C	392.0 °F	-
درجة حرارة المعالجة (المصهور)	170-190 °C	338.0 - 374.0 °F	-
درجة حرارة القالب	45.0 °C	113.0 °F	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.