Toler EVA 286

المصنع	Toler Chemical, Inc	**الفئة**	EVA
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

يوفر 286 راتينج أساسي مرن للمواد اللاصقة الذائبة بالحرارة والمواد المانعة للتسرب والطلاءات. يُظهر 286 توافقًا مع الشمع ويمكن تركيبه في مجموعة واسعة من الأنظمة. يعزز هذا المنتج أداء درجة الحرارة العالية بالإضافة إلى الالتصاق بمجموعة متنوعة من الركائز. يحتوي 286 على مجموعة مضافة مثبتة ويمكن استخدامه أيضًا في المنتجات المركبة حيث تكون هناك حاجة إلى أحمال حشو عالية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	مثبت غير محدد	-	-
الميزات	بوليمر مشترك	-	-
	التصاق جيد	-	-
	ثبات جيد	-	-
	ثبات حراري جيد	-	-
الاستخدامات	مواد لاصقة	-	-
	تطبيقات الطلاء	-	-
	الخلط	-	-
	مانعات التسرب	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.948-0.952 g/cm³	-	ASTM D1505
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	5.0-7.0 g/10 min	-	ASTM D1238
محتوى خلات الفينيل	28.0 %wt	-	-
صلابة الديورومتر	75-80	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الشد	17.2-20.0 MPa	2494.65 - 2900.76 psi	ASTM D638
قوة الشد	15.2 MPa	2204.58 psi	ASTM D638
استطالة الشد	730-780 %	-	ASTM D638

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانصهار	71.0 C°	159.8 F°	ASTM D3417
نقطة تليين الكرة والحلقة	140-145 C°	284.0 - 293.0 F°	ASTM E28

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.