Toler PE PE862

المصنع	Toler Chemical, Inc	**الفئة**	HDPE, HMW
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Toler PE PE862 هو منتج من البولي إيثيلين عالي الكثافة. يمكن معالجته عن طريق القولبة بالحقن وهو متاح في أمريكا الشمالية. تشمل تطبيقات Toler PE PE862 الحاويات وتطبيقات ملامسة الأغذية والصواني / الرفوف. تشمل الخصائص: جماليات جيدة، صلابة عالية، مقاومة للصدمات، مقاومة للتشوه.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقاومة جيدة للصدمات تشطيب سطح جيد صلابة عالية مقاوم للالتواء	- - - -	- - - -
الاستخدامات	صناديق دلاء صواني الدعم	- - -	- - -
تصنيفات الوكالة	ASTM D 1248, III, الفئة A, الفئة 3 FDA 21 CFR 177.1520 2	- -	- -
طريقة المعالجة	قولبة بالحقن	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.959-0.963 g/cm³	-	ASTM D1505
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	7.0-9.0 g/10 min	-	ASTM D1238
مقاومة التشقق الناتج عن الإجهاد البيئي	10.0 hr	-	ASTM D1693A

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	31.0 MPa	4496.18 psi	ASTM D638
استطالة الشد	300 %	-	ASTM D638
معامل الانحناء	1900 MPa	275572.2 psi	ASTM D790

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة المعالجة (المصهور)	204-260 C°	399.2 - 500.0 F°	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.