Toler PP PP12H

المصنع	Toler Chemical, Inc	**الفئة**	PP Homopolymer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Toler PP PP12H هو منتج بولي بروبيلين متجانس (PP Homopolymer). يمكن معالجته عن طريق القولبة بالحقن وهو متوفر في أمريكا الشمالية. تشمل تطبيقات Toler PP PP12H الأغطية/الأغطية/الإغلاقات والسلع الاستهلاكية والحاويات وتطبيقات ملامسة الأغذية والتطبيقات المنزلية. الخاصية الأساسية: متجانس.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مضاد للكهرباء الساكنة هوموبوليمر	- -	- -
الاستخدامات	إغلاقات حاويات الطعام السلع المنزلية ألعاب	- - - -	- - - -
تصنيفات الوكالة	تصنيف DMF غير محدد FDA 21 CFR 177.1520 2	- -	- -
طريقة المعالجة	قولبة بالحقن	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.904 g/cm³	-	ASTM D1505
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	10-12 g/10 min	-	ASTM D1238
صلابة روكويل	109	-	ASTM D785

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	34.0 MPa	4931.29 psi	ASTM D638
معامل الانحناء	1660 MPa	240763.08 psi	ASTM D790
صدمة إيزود المحززة	16-27 J/m	0.2997 - 0.5057 ft·lb/in	ASTM D256

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانحراف تحت الحمل	104 C°	219.2 F°	ASTM D648

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة الحرارة الخلفية	218-274 C°	424.4 - 525.2 F°	-
درجة الحرارة الوسطى	218-274 C°	424.4 - 525.2 F°	-
درجة الحرارة الأمامية	218-274 C°	424.4 - 525.2 F°	-
درجة حرارة الفوهة	218-274 C°	424.4 - 525.2 F°	-
درجة حرارة القالب	16.0-38.0 C°	60.8 - 100.4 F°	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.