Toler PP PP2024

المصنع	Toler Chemical, Inc	**الفئة**	PP Homopolymer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

PP2024 هو بوليمر مشترك من مادة البولي بروبيلين عالي التدفق وعالي التأثير يمكن استخدامه لتطبيقات السيارات والقولبة العامة. يتوفر راتنج PP2024 في شكل حبيبات.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقاوم للاحمرار	-	-
	دورة قولبة سريعة	-	-
	ثبات أبعاد جيد	-	-
	قابلية تشكيل جيدة	-	-
	تدفق عالي	-	-
	مقاومة عالية للصدمات	-	-
	بوليمر مشترك مقاوم للصدمات	-	-
الاستخدامات	تطبيقات السيارات	-	-
	إغلاقات	-	-
	السلع المنزلية	-	-
	أجزاء ذات جدران سميكة	-	-
المظهر	لون غير محدد	-	-
الأشكال	Pellets	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	0.900 g/cm³	-	ASTM D792B
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	20-24 g/10 min	-	ASTM D1238

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	22.1-24.8 MPa	3596.94 - 3205.34 psi	ASTM D638
استطالة الشد	6.0-8.0 %	-	ASTM D638
معامل الانحناء	931-1000 MPa	145038.0 - 135030.38 psi	ASTM D790A
صدمة إيزود المحززة	80-120 J/m	2.25 - 1.5 ft·lb/in	ASTM D256A

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانحراف تحت الحمل	84.0 C°	183.2 F°	ASTM D648

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.