# Toler PP PP3338

| | | | |
|---|---|---|---|
| **المصنع** | Toler Chemical, Inc | **الفئة** | PP Homopolymer |
| **المادة المالئة** | - | **الحالة** | متوفر - جاهز للتصدير |

## وصف المنتج

PP3338 هو راتنج بوليمر متجانس عالي التدفق مع قابلية تشكيل عالية جدًا. إنه مخصص لآلات الحقن اللولبي أو الحقن بالكباس. يتوفر راتنج PP3338 في شكل حبيبات.

## المواصفات الفنية

### معلومات عامة

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الميزات** | قابلية تلوين جيدة<br>ثبات أبعاد جيد<br>قابلية تشكيل جيدة<br>قابلية معالجة جيدة<br>تشطيب سطح جيد<br>تدفق عالي<br>هوموبوليمر | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- |
| **الاستخدامات** | حاويات<br>أغطية<br>حاويات الشحن<br>صواني الدعم<br>أجزاء ذات جدران رقيقة | -<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>- |
| **الأشكال** | Pellets | - | - |
| **طريقة المعالجة** | قولبة بالحقن المتعدد | - | - |

## الخواص الفيزيائية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الوزن النوعي** | 0.900 g/cm³ | - | ASTM D792B |
| **معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)** | 33-38 g/10 min | - | ASTM D1238 |
| **صلابة روكويل** | 80-85 | - | ASTM D785 |

## الخواص الميكانيكية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **قوة الشد** | 31.0-32.4 MPa | 4496.18 - 4699.23 psi | ASTM D638 |
| **استطالة الشد** | 11-13 % | - | ASTM D638 |
| **معامل الانحناء** | 1140-1210 MPa | 165343.32 - 175495.98 psi | ASTM D790B |
| **صدمة إيزود المحززة** | 27-43 J/m | 0.5057 - 0.8054 ft·lb/in | ASTM D256A |

## الخواص الحرارية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **درجة حرارة الانحراف تحت الحمل** | 95.0 C° | 203.0 F° | ASTM D648 |

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة**

**Address / العنوان:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**Contact / المسؤول:** Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

**Email / البريد:** sales@su-jiao.com

**Website / الموقع:** www.polymersdata.com

**Mobile / الجوال:** +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.