Toler PP PP3530

المصنع	Toler Chemical, Inc	**الفئة**	PP Homopolymer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

PP3530 عبارة عن راتينج بوليمر مشترك ذو تأثير متوسط مصمم لآلات الحقن اللولبية أو الكبش.
يتميز بقابلية قولبة ممتازة وهو متوفر في شكل حبيبات.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	قابلية تلوين جيدة	-	-
	ثبات أبعاد جيد	-	-
	قابلية تشكيل جيدة	-	-
	قابلية معالجة جيدة	-	-
	تشطيب سطح جيد	-	-
	تدفق عالي	-	-
	بوليمر مشترك مقاوم للصدمات	-	-
	صلابة درجة الحرارة المنخفضة	-	-
الاستخدامات	حاويات	-	-
	أغطية	-	-
	حاويات الشحن	-	-
	أجزاء ذات جدران رقيقة	-	-
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	قولبة بالحقن المتعدد	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	0.900 g/cm³	-	ASTM D792B
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	30-35 g/10 min	-	ASTM D1238

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	25.0 MPa	3625.95 psi	ASTM D638
استطالة الشد	8.0 %	-	ASTM D638
معامل الانحناء	931-1000 MPa	135030.38 - 145038.0 psi	ASTM D790A
صدمة إيزود المحززة	80-120 J/m	1.5 - 2.25 ft·lb/in	ASTM D256A

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانحراف تحت الحمل	85.6-90.6 C°	186.08 - 195.08 F°	ASTM D648

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.