Toler PP PP3832

المصنع	Toler Chemical, Inc	**الفئة**	PP Homopolymer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

راتينج PP3832 عبارة عن بوليمر مشترك ذو تأثير متوسط وتدفق ذوبان عالي مع توازن ممتاز بين خصائص التأثير والصلابة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقاومة جيدة للصدمات	-	-
	صلابة جيدة	-	-
	تدفق عالي	-	-
	بوليمر مشترك مقاوم للصدمات	-	-
	نقل رائحة منخفض	-	-
	نقل طعم منخفض	-	-
	صلابة درجة الحرارة المنخفضة	-	-
	تشوه قليل	-	
الاستخدامات	إغلاقات	-	-
	تطبيقات المستهلك	-	-
	حاويات الطعام	-	-
	السلع المنزلية	-	-
	أغطية	-	-
	تطبيقات طبية/رعاية صحية	-	-
	أغطية واقية	-	

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	0.900 g/cm³	-	ASTM D792B
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	35 g/10 min	-	ASTM D1238

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	26.0 MPa	3770.99 psi	ASTM D638
استطالة الشد	6.0 %	-	ASTM D638
معامل الانحناء	1200 MPa	174045.6 psi	ASTM D790A
صدمة إيزود المحززة	70 J/m	1.31 ft·lb/in	ASTM D256A

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.