Toler PP PP4390

المصنع	Toler Chemical, Inc	**الفئة**	PP Homopolymer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

PP4390 هو راتنج بوليمر متجانس من مادة البولي بروبيلين للأغراض العامة مصمم لآلات الحقن اللولبي أو الحقن بالكباس. هذا الراتنج متوفر بألوان طبيعية ومُركبة حسب الطلب ويتم توفيره في شكل حبيبات.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	غرض عام	-	-
	مقاومة كيميائية جيدة	-	-
	مقاومة جيدة للتقادم الحراري	-	-
	مقاومة عالية لتشقق الإجهاد البيئي (ESCR)	-	-
	صلابة عالية	-	-
	هومبوليمر	-	-
	مقاوم للمذيبات	-	
الاستخدامات	تطبيقات السيارات	-	-
	غرض عام	-	-
	سلع المستشفيات	-	-
	السلع المنزلية	-	-
المظهر	الألوان المتوفرة	-	-
	لون طبيعي	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	قولبة بالحقن المتعدد	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.900 g/cm³	-	ASTM D1505
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	3.0-4.0 g/10 min	-	ASTM D1238
صلابة روكويل	83-87	-	ASTM D785

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	34.0 MPa	4931.29 psi	ASTM D638
استطالة الشد	11-13 %	-	ASTM D638
معامل الانحناء	1300 MPa	188549.4 psi	ASTM D790A
صدمة إيزود المحززة	37 J/m	0.693 ft·lb/in	ASTM D256A

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانحراف تحت الحمل	97.0 C°	206.6 F°	ASTM D648

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.