Toler PP PP9020

المصنع	Toler Chemical, Inc	**الفئة**	PP Homopolymer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

PP9020 عبارة عن راتينج بوليمر مشترك عشوائي من البولي بروبيلين المصفى، وهو مخصص للقولبة بالحقن. يتوفر راتينج PP9020 في شكل حبيبات.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	قابلية تلوين جيدة تشطيب سطح جيد شفافية عالية مقاومة الصدمات في درجة حرارة منخفضة بوليمر مشترك عشوائي	- - - - -	- - - - -
الاستخدامات	حاويات السلع المنزلية	- -	- -
المظهر	شفاف/شبه شفاف	-	-
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	قولبة بالحقن	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	0.900 g/cm³	-	ASTM D792B
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	18-22 g/10 min	-	ASTM D1238
صلابة روكويل	75-85	-	ASTM D785

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	29.0 MPa	4206.1 psi	ASTM D638
استطالة الشد	11 %	-	ASTM D638
معامل الانحناء	1070-1140 MPa 1210-1280 MPa	- 155190.66 - 165343.32 psi 175495.98 - 185648.64 psi	- ASTM D790A ASTM D790B
صدمة إيزود المحززة	64 J/m	1.2 ft·lb/in	ASTM D256A

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانحراف تحت الحمل	93.0 C°	199.4 F°	ASTM D648

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.