Toler PP PP9079

المصنع	Toler Chemical, Inc	**الفئة**	PP Homopolymer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

PP9079 هو بوليمر مشترك عالي التأثير سهل التشكيل. وهو متوفر في شكل حبيبات.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقاوم للاحمرار	-	-
	مقاومة جيدة للصدمات	-	-
	قابلية تشكيل جيدة	-	-
	صلابة جيدة	-	-
	متانة جيدة	-	-
	بوليمر مشترك مقاوم للصدمات	-	-
الاستخدامات	تطبيقات السيارات	-	-
	علب البطاريات	-	-
	إغلاقات	-	-
	السلع المنزلية	-	-
الأشكال	Pellets	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	0.900 g/cm³	-	ASTM D792B
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	7.0-9.0 g/10 min	-	ASTM D1238

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	24.8-26.9 MPa	3901.52 - 3596.94 psi	ASTM D638
استطالة الشد	7.0-9.0 %	-	ASTM D638
معامل الانحناء	1140-1210 MPa	175495.98 - 165343.32 psi	ASTM D790A
صدمة إيزود المحززة	80-130 J/m	2.43 - 1.5 ft·lb/in	ASTM D256A

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانحراف تحت الحمل	82.2-93.3 C°	199.94 - 179.96 F°	ASTM D648

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.