Toyolac® TM335-GM2

المصنع	Toray Resin Company	**الفئة**	ABS
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Toyolac® TM335-GM2 هو منتج أكريلونيتريل بوتادين ستايرين (ABS). وهو متوفر في آسيا والمحيط الهادئ أو أوروبا أو أمريكا الشمالية. السمة الأساسية: تدفق عالي.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	تدفق عالي قابل للطلاء	- -	- -
كود وسم الجزء	>ABS<	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي		-	-
	1.04 g/cm³	-	ASTM D792
	1.04 g/cm³	-	ISO 1183
	25 g/10 min	-	ISO 1133

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)			
انكماش القالب	% 0.40-0.70	-	Internal Method
صلابة روكويل	112	-	ASTM D785, ISO 2039-2

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	MPa 43.0 MPa 46.0	- psi 6236.63 psi 6671.75	- ASTM D638 ISO 527-2
استطالة الشد	% 10 % 38	- - -	- ASTM D638 ISO 527-2
معامل الانحناء	MPa 2330 MPa 2310	- psi 337938.54 psi 335037.78	- ASTM D790 ISO 178
قوة الانحناء	MPa 64.0 MPa 69.0	- psi 9282.43 psi 10007.62	- ASTM D790 ISO 178
قوة صدمة شاربي المحززة	kJ/m² 26	ft·lb/in² 12.37	ISO 179
صدمة إيزود المحززة	J/m 92 J/m 250	- ft·lb/in 1.72 ft·lb/in 4.68	ASTM D256 - -

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانحراف تحت الحمل			- ASTM

الخواص الحرارية			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
	C° 89.0 C° 84.0	- F° 192.2 F° 183.2	D648 ISO 75-2/A
معامل التمدد الحراري الخطي (CLTE)	/8.4E-5 cm/cm C°	-	ASTM D696

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.