Toraycon® 1200MF

المصنع	Toray Resin Company	**الفئة**	PBT
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

أنبوب فضفاض بصري

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الاستخدامات	تطبيقات بصرية أنابيب	- -	- -
الامتثال لـ RoHS	متوافق مع RoHS	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.31 g/cm³ 1.32 g/cm³	- - -	- ASTM D792 ISO 1183
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	8.7 g/10 min	-	ISO 1133

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معدل تدفق حجم المصهور (MVR)	16.0 cm³/ 10min	-	ISO 1133
رقم اللزوجة	1.23 cm³/g	-	Internal Method

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	54.0 MPa 58.0 MPa	- 7832.05 psi 8412.2 psi	- ASTM D638 ISO 527-2
استطالة الشد	% 120 %	- - -	- ASTM D638 ISO 527-2
معامل الانحناء	2500 MPa 2400 MPa	- 362595.0 psi 348091.2 psi	- ASTM D790 ISO 178
قوة الانحناء	82.0 MPa 83.0 MPa	- 11893.12 psi 12038.15 psi	- ASTM D790 ISO 178
قوة صدمة شاربي المحززة	5.1 kJ/m²	2.43 ft·lb/in²	ISO 179
صدمة إيزود المحززة	52 J/m	0.974 ft·lb/in	ASTM D256

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانصهار	224 C°	435.2 F°	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.