Toraypef® 10010 AP67

المصنع	Toray Resin Company	**الفئة**	Polyolefin, Unspecified
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Toraypef® 10010 AP67 هو منتج من بولي أوليفين. يمكن معالجته بواسطة معالجة الرغوة أو الصب الفراغي ويتوفر في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وأوروبا، أو أمريكا الشمالية. التطبيق النموذجي: رغوة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الاستخدامات	رغوة	-	-
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	معالجة الرغوة صب الفراغ	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	0.0900 g/cm³	-	-
الانكماش			

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
		-	-
	% 1.6-	-	-
	% 0.90-	-	-
السمك	mm 1.10	in 0.04331	-
صلابة الضغط	MPa 0.207	psi 30.02	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الاستطالة		-	-
	% 380	-	-
	% 280	-	-
قوة الشد		-	-
	MPa 1.41	psi 204.5	-
	MPa 2.29	psi 332.14	-
قوة التمزق		-	-
	kN/m 13.5	-	-
	kN/m 9.30	-	-

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
نسبة الهلام (Gel Fraction)	% 43	-	-
نسبة التشكيل الحراري	0.720	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.