Toraypef® 15020 AP8M

المصنع	Toray Resin Company	**الفئة**	Polyolefin, Unspecified
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Toraypef® 15020 AP8M هو منتج بولي أوليفين. يمكن معالجته عن طريق القولبة بالضغط أو معالجة الرغوة وهو متاح في آسيا والمحيط الهادئ أو أوروبا أو أمريكا الشمالية. التطبيق النموذجي: رغوة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الاستخدامات	رغوة	-	-
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	القولبة بالضغط معالجة الرغوة	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	0.0670 g/cm³	-	-
الانكماش			

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
		-	-
	-2.0 %	-	-
	-1.4 %	-	-
السمك	2.00 mm	0.07874 in	-
صلابة الضغط	0.169 MPa	24.51 psi	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الاستطالة		-	-
	240 %	-	-
	240 %	-	-
قوة الشد		-	-
	1.40 MPa	203.05 psi	-
	1.70 MPa	246.56 psi	-
قوة التمزق		-	-
	9.20 kN/m	-	-
	7.70 kN/m	-	-

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
نسبة الهلام (Gel Fraction)	52 %	-	-
نسبة التشكيل الحراري	0.580	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.