Toraypef® 20030 AP61

المصنع	Toray Resin Company	**الفئة**	Polyolefin, Unspecified
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Toraypef® 20030 AP61 هو منتج بولي أوليفين. يمكن معالجته عن طريق قولبة الضغط أو معالجة الرغوة وهو متوفر في آسيا والمحيط الهادئ أو أوروبا أو أمريكا الشمالية. التطبيق النموذجي: رغوة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الاستخدامات	رغوة	-	-
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	القولبة بالضغط معالجة الرغوة	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	0.0500 g/cm³	-	-
الانكماش		-	-
	-3.1 %	-	-
	-2.5 %	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
السمك	3.00 mm	0.1181 in	-
صلابة الضغط	0.0990 MPa	14.36 psi	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الاستطالة		-	-
	180 %	-	-
	170 %	-	-
قوة الشد		-	-
	1.12 MPa	162.44 psi	-
	1.39 MPa	201.6 psi	-
قوة التمزق		-	-
	6.70 kN/m	-	-
	5.30 kN/m	-	-

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
نسبة الهلام (Gel Fraction)	55 %	-	-
نسبة التشكيل الحراري	0.470	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.