# Toraypef® 30030 AP17

| | | | |
|---|---|---|---|
| **المصنع** | Toray Resin Company | **الفئة** | Polyolefin, Unspecified |
| **المادة المالئة** | - | **الحالة** | متوفر - جاهز للتصدير |

## وصف المنتج

Toraypef® 30030 AP17 هو منتج بولي أوليفين. يمكن معالجته عن طريق معالجة الرغوة أو الصب الفراغي وهو متوفر في آسيا والمحيط الهادئ أو أوروبا أو أمريكا الشمالية. التطبيق النموذجي: رغوة.

## المواصفات الفنية

### معلومات عامة

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الاستخدامات** | رغوة | - | - |
| **الأشكال** | Pellets | - | - |
| **طريقة المعالجة** | معالجة الرغوة<br>صب الفراغ | -<br>- | -<br>- |

### الخواص الفيزيائية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الوزن النوعي** | 0.0330 g/cm³ | - | - |
| **الانكماش** | | - | - |
| | -1.8 % | - | - |
| | -1.1 % | - | - |

## الخواص الفيزيائية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **السمك** | 3.00 mm | 0.1181 in | - |
| **صلابة الضغط** | 0.0660 MPa | 9.57 psi | - |

## الخواص الميكانيكية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الاستطالة** | | - | - |
| | 240 % | - | - |
| | 200 % | - | - |
| **قوة الشد** | | - | - |
| | 0.595 MPa | 86.3 psi | - |
| | 0.790 MPa | 114.58 psi | - |
| **قوة التمزق** | | - | - |
| | 5.10 kN/m | - | - |
| | 3.60 kN/m | - | - |

## أخرى

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **نسبة الهلام (Gel Fraction)** | 43 % | - | - |
| **نسبة التشكيل الحراري** | 0.710 | - | - |

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة**

**Address / العنوان:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**Contact / المسؤول:** Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

**Email / البريد:** sales@su-jiao.com

**Website / الموقع:** www.polymersdata.com

**Mobile / الجوال:** +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.