# Toraypef® 30050 AG00

| | | | |
|---|---|---|---|
| **المصنع** | Toray Resin Company | **الفئة** | Polyolefin, Unspecified |
| **المادة المالئة** | - | **الحالة** | متوفر - جاهز للتصدير |

## وصف المنتج

Toraypef® 30050 AG00 هو منتج بولي أوليفين. يمكن معالجته عن طريق معالجة الرغوة وهو متوفر في آسيا والمحيط الهادئ أو أوروبا أو أمريكا الشمالية. التطبيق النموذجي: رغوة.

## المواصفات الفنية

### معلومات عامة

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الاستخدامات** | رغوة<br>غرض عام | -<br>- | -<br>- |
| **الأشكال** | Pellets | - | - |
| **طريقة المعالجة** | معالجة الرغوة | - | - |

### الخواص الفيزيائية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الوزن النوعي** | 0.0330 g/cm³ | - | - |
| **الانكماش** | | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| | -4.1 % | | |
| | -1.8 % | | |

## الخواص الفيزيائية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **السمك** | 5.00 mm | 0.1969 in | - |
| **صلابة الضغط** | 0.0330 MPa | 4.79 psi | - |

## الخواص الميكانيكية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الاستطالة** | | - | - |
| | 180 % | - | - |
| | 140 % | - | - |
| **قوة الشد** | | - | - |
| | 0.230 MPa | 33.36 psi | - |
| | 0.313 MPa | 45.4 psi | - |
| **قوة التمزق** | | - | - |
| | 2.10 kN/m | - | - |
| | 1.30 kN/m | - | - |

## أخرى

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **نسبة الهلام (Gel Fraction)** | 25 % | - | - |

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة**

**Address / العنوان:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**Contact / المسؤول:** Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

**Email / البريد:** sales@su-jiao.com

**Website / الموقع:** www.polymersdata.com

**Mobile / الجوال:** +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.