TOTAL Polyethylene EVA 1005 VN 2

المصنع	TOTAL Refining & Chemicals	**الفئة**	EVA
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

يتم تصنيع EVA 1005 VN 2 بواسطة عملية أنبوبية عالية الضغط. درجة للأغشية الشفافة والمقاومة. أمثلة التطبيق: التمدد، البثق المشترك، الأطعمة المجمدة، الفيلم الزراعي.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	مضاد للأكسدة	-	-
الميزات	مضاد للأكسدة	-	-
الاستخدامات	أفلام لف بالتمدد تطبيق زراعي تغليف المواد الغذائية	- - - -	- - - -
الأشكال	جسيم	-	-
طريقة المعالجة	فيلم النفخ	-	-
		-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
بيانات متعددة النقاط	اللزوجة مقابل معدل القص (ISO 11403-2)		

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة		-	-
	0.925 g/cm³	-	ISO 1183
	925 kg/m³	-	ISO 1183
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	0.50 g/10 min	-	ISO 1133
معدل تدفق حجم المصهور	0.700 cm³/10min	-	ISO 1133
محتوى خلات الفينيل	5.5 %wt	-	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الشد		-	-
	160 MPa	23206.08 psi	ISO 527-2
	140 MPa	20305.32 psi	ISO 527-2
إجهاد الشد	9.00 MPa	1305.34 psi	ISO 527-2
		-	ISO 527-3
	9.50 MPa	1377.86 psi	ISO 527-3
	8.50 MPa	1232.82 psi	ISO 527-3
	32.0 MPa	4641.22 psi	ISO 527-3
	27.0 MPa	3916.03 psi	ISO 527-3
انفعال الشد	25 %	-	ISO 527-2
استطالة الشد عند الكسر	%	-	ISO 527-2
استطالة الشد		-	ISO 527-3
	300 %	-	ISO 527-3
	570 %	-	ISO 527-3

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
صدمة السقوط الحر (Dart Drop)	340 g	11.99 oz	ISO 7765-1

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة تليين فيكات		-	-
	C° 90.0	F° 194.0	ISO 306
	C° 87.0	F° 188.6	ISO 306
درجة حرارة الانصهار (DSC)		-	-
	C° 104	F° 219.2	ISO 3146
	C° 104	F° 219.2	ISO 11357-3

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		-	-

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.