TOTAL Polyethylene EVA 1005 VN 35

المصنع	TOTAL Refining & Chemicals	**الفئة**	EVA
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

يتم تصنيع EVA 1005 VN 35 بواسطة عملية أنبوبية عالية الضغط. درجة للأغشية المرنة، مع شفافية عالية وخصائص ميكانيكية متميزة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقبول لملامسة الأغذية شفافية عالية	- -	- -
الاستخدامات	فيلم	-	-
تصنيفات الوكالة	EC 1907/2006 (ريتش REACH) EU 2002/72/EC EU 2004/1/EC EU 2004/19/EC EU 2005/79/EC EU 2007/19/EC	- - - - - -	- - - - - - - -

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	EU 2008/39/EC EU 975/2009/EC	- -	

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.935 g/cm³	-	ISO 1183
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	0.50 g/10 min	-	ASTM D1238
محتوى خلات الفينيل	12.0 %wt	-	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الشد	70.0 MPa	10152.66 psi	ISO 527-2
سمك الفيلم - المُختبر	40 µm	1.57 mil	-
إجهاد الشد		-	ISO 527-3
	6.40 MPa	928.24 psi	-
	5.60 MPa	812.21 psi	-
	39.0 MPa	5656.48 psi	-
	37.0 MPa	5366.41 psi	-
استطالة الشد		-	ISO 527-3
	380 %	-	-
	650 %	-	-
اختبار السقوط الحر (Dart Drop)	630 g	22.22 oz	ISO 7765-1
قوة التمزق إلمندورف		-	ISO 6383-2
	15.0 kN/m	-	-
	20.0 kN/m	-	-

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة تليين فيكات	C° 72.0	F° 161.6	ISO 306
درجة حرارة الانصهار	C° 91.0	F° 195.8	ISO 11357-3

الخواص البصرية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الضبابية (Haze)	% 4.4	-	ISO 14782

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.