TOTAL Polyethylene EVA 1005 VN 4

المصنع	TOTAL Refining & Chemicals	**الفئة**	EVA
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

يتم تصنيع EVA 1005 VN 4 بواسطة عملية أنبوبية عالية الضغط. درجة للأغشية المرنة ذات الشفافية العالية والخصائص الميكانيكية الجيدة. أمثلة التطبيق: فيلم مطاطي عالي القوة ، البثق المشترك ، فيلم البيت الزجاجي ، غطاء التمدد

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	مضاد للأكسدة	-	-
الميزات	مضاد للأكسدة	-	-
الاستخدامات	أفلام لف بالتمدد	- -	- -
تصنيفات الوكالة	FDA التعرض للأغذية، غير مصنف	-	-
الأشكال	جسيم	-	-
طريقة المعالجة	فيلم النفخ	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
بيانات متعددة النقاط	اللزوجة مقابل معدل القص (ISO 11403-2)	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة		-	-
	0.935 g/cm³	-	ISO 1183
	935 kg/m³	-	ISO 1183
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	0.75 g/10 min	-	ISO 1133
معدل تدفق حجم المصهور	1.00 cm³/10min	-	ISO 1133
محتوى خلات الفينيل	14.0 %wt	-	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الشد		-	-
	65.0 MPa	9427.47 psi	ISO 527-2
	75.0 MPa	10877.85 psi	ISO 527-2
إجهاد الشد	6.00 MPa	870.23 psi	ISO 527-2
		-	ISO 527-3
	6.50 MPa	942.75 psi	ISO 527-3
	5.00 MPa	725.19 psi	ISO 527-3
	36.0 MPa	5221.37 psi	ISO 527-3
	35.0 MPa	5076.33 psi	ISO 527-3
انفعال الشد	25 %	-	ISO 527-2
استطالة الشد عند الكسر	%	-	ISO 527-2
استطالة الشد		-	ISO 527-3
	320 %	-	ISO 527-3
	610 %	-	ISO 527-3

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
صدمة السقوط الحر (Dart Drop)	600 g	21.16 oz	ISO 7765-1

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة تليين فيكات		-	-
	72.0 °C	161.6 °F	ISO 306
	72.0 °C	161.6 °F	ISO 306
درجة حرارة الانصهار (DSC)		-	-
	91.0 °C	195.8 °F	ISO 3146
	93.0 °C	199.4 °F	ISO 11357-3

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		-	-

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.