TOTAL Polyethylene EVA 1010 VN 3

المصنع	TOTAL Refining & Chemicals	**الفئة**	EVA
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

يتم تصنيع EVA 1010 VN 3 بواسطة عملية أنبوبية عالية الضغط. درجة للأفلام ذات الشفافية العالية والخصائص الميكانيكية العالية. أمثلة التطبيق: فيلم التمدد، تغليف المواد الغذائية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	مضاد للأكسدة	-	-
الميزات	مضاد للأكسدة	-	-
الاستخدامات	لف بالتمدد تغليف المواد الغذائية	- -	- -
تصنيفات الوكالة	FDA التعرض للأغذية، غير مصنف ملامسة الأغذية الأوروبية، غير مصنفة	- -	- -
الأشكال	جسيم	-	-
طريقة المعالجة	فيلم النفخ	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
بيانات متعددة النقاط	اللزوجة مقابل معدل القص (ISO 11403-2)	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة		-	-
	0.929 g/cm³	-	ISO 1183
	929 kg/m³	-	ISO 1183
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	1.5 g/10 min	-	ISO 1133
معدل تدفق حجم المصهور	2.00 cm³/10min	-	ISO 1133
محتوى خلات الفينيل	9.0 %wt	-	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الشد	110 MPa	15954.18 psi	ISO 527-2
إجهاد الشد	7.00 MPa	1015.27 psi	ISO 527-2
		-	ISO 527-3
	7.80 MPa	1131.3 psi	ISO 527-3
	6.50 MPa	942.75 psi	ISO 527-3
	31.0 MPa	4496.18 psi	ISO 527-3
	28.0 MPa	4061.06 psi	ISO 527-3
انفعال الشد	25 %	-	ISO 527-2
استطالة الشد عند الكسر	%	-	ISO 527-2
استطالة الشد		-	ISO 527-3
	370 %	-	ISO 527-3
	600 %	-	ISO 527-3
صدمة السقوط الحر (Dart Drop)	480 g	16.93 oz	ISO 7765-1

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة تليين فيكات		-	-
	C° 82.0	F° 179.6	ISO 306
	C° 79.0	F° 174.2	ISO 306
درجة حرارة الانصهار (DSC)		-	-
	C° 98.0	F° 208.4	ISO 3146
	C° 100	F° 212.0	ISO 11357-3

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		-	-

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.