TOTAL Polyethylene EVA 1020 VN 5

المصنع	TOTAL Refining & Chemicals	**الفئة**	EVA
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

يتم تصنيع EVA 1020 VN 5 عن طريق عملية أنبوبية عالية الضغط. درجة للأغشية المرنة للغاية ذات الشفافية العالية جدًا والخصائص الميكانيكية الجيدة. أمثلة التطبيق: أكياس المواد الكيميائية، وأغشية البثق المشترك.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	مضاد للأكسدة	-	-
الميزات	مضاد للأكسدة مطابقة التعرض للأغذية	- -	- -
الاستخدامات	أفلام أكياس	- -	- -
تصنيفات الوكالة	FDA التعرض للأغذية، غير مصنف	-	-
الأشكال	جسيم	-	-
طريقة المعالجة	فيلم النفخ	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
بيانات متعددة النقاط	اللزوجة مقابل معدل القص (ISO 11403-2)	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة		-	-
	0.940 g/cm³	-	ISO 1183
	940 kg/m³	-	ISO 1183
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	2.0 g/10 min	-	ISO 1133
معدل تدفق حجم المصهور	2.50 cm³/10min	-	ISO 1133
محتوى خلات الفينيل	17.5 %wt	-	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الشد	50.0 MPa	7251.9 psi	ISO 527-2
انفعال الشد	25 %	-	ISO 527-2
استطالة الشد عند الكسر	%	-	ISO 527-2
إجهاد الشد		-	ISO 527-3
	5.60 MPa	812.21 psi	ISO 527-3
	4.60 MPa	667.17 psi	ISO 527-3
	29.0 MPa	4206.1 psi	ISO 527-3
	28.0 MPa	4061.06 psi	ISO 527-3
استطالة الشد		-	ISO 527-3
	330 %	-	ISO 527-3
	620 %	-	ISO 527-3
صدمة السقوط الحر (Dart Drop)	500 g	17.64 oz	ISO 7765-1

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة تليين فيكات		-	-
	C° 64.0	F° 147.2	ISO 306
	C° 62.0	F° 143.6	ISO 306
درجة حرارة الانصهار (DSC)	C° 87.0	F° 188.6	ISO 3146

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		-	-

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.