TOTAL Polyethylene HDPE 1285

المصنع	& TOTAL Refining Chemicals	**الفئة**	HDPE, HMW
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

TOTAL بولي إيثيلين 1285 عبارة عن مادة بولي إيثيلين عالية الكثافة. يتوفر هذا المنتج في أمريكا الشمالية ويتم معالجته عن طريق قولبة البثق المشترك. الميزات الرئيسية لـ TOTAL بولي إيثيلين 1285 هي: يتوافق مع معيار REACH وزن جزيئي عالي قابلية معالجة جيدة قوة تمزق جيدة مقاومة الصدمات تشمل مجالات التطبيق النموذجية: كيس/بطانة فيلم

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	وزن جزيئي عالي مقاومة الصدمات، جيدة قابلية تشغيل جيدة مقاومة تمزق جيدة	- - - -	- - - -
الاستخدامات	أفلام تبْطين أكياس	- - -	- - -
تصنيفات الوكالة	EC 1907/2006 (ريتش REACH)	-	-
الأشكال	جسيم	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
طريقة المعالجة	صب بالبثق المشترك	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.950 g/cm³	-	ASTM D1505
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)		-	ASTM D1238
	0.070 g/10 min	-	ASTM D1238
	9.0 g/10 min	-	ASTM D1238
	0.31 g/10 min	-	ASTM D1238

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
سمك الفيلم - المُختبر	20 µm	0.7874 mil	-
المعامل القاطع		-	ASTM D882A
	841 MPa	121976.96 psi	ASTM D882A
	910 MPa	131984.58 psi	ASTM D882A
قوة الشد		-	ASTM D882A
	36.5 MPa	5293.89 psi	ASTM D882A
	34.5 MPa	5003.81 psi	ASTM D882A
	61.4 MPa	8905.33 psi	ASTM D882A
	58.6 MPa	8499.23 psi	ASTM D882A
استطالة الشد		-	ASTM D882A
	%	-	ASTM D882A
	%	-	ASTM D882A
صدمة السقوط الحر (Dart Drop)	350 g	12.34 oz	ASTM D1709A
قوة التمزق إلمندورف		-	ASTM D1922
	24 g	0.8465 oz	ASTM D1922
	120 g	4.23 oz	ASTM D1922

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معدل نفاذية بخار الماء	12 g/m²/24 hr	0.774 g/100 in²/24 hr	ASTM F1249

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانصهار	127 C°	260.6 F°	DSC

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف	-		-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.