TOTAL Polyethylene HDPE 6420

المصنع	& TOTAL Refining Chemicals	**الفئة**	HDPE, HMW
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

TOTAL Polyethylene 6420 عبارة عن مادة بولي إيثيلين عالية الكثافة (MMW). هذا المنتج متوفر في أمريكا الشمالية أو منطقة آسيا والمحيط الهادئ. طريقة المعالجة هي: بثق الفيلم. الميزات الرئيسية لـ TOTAL Polyethylene 6420 هي: الامتثال لمعيار REACH عديم الرائحة / الطعم قناة صلابة عالية قابلية معالجة جيدة تشمل مجالات التطبيق النموذجية: حقيبة / تبطين فيلم

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	نقطة تبلور تصلب بسرعة منخفضة	-	-
	صلابة، عالية	-	-
	قابلية تشغيل جيدة	-	-
	الرائحة منخفضة إلى معدومة	-	-
	الرائحة منخفضة إلى معدومة	-	-
	وزن جزيئي متوسط	-	-
	راتنج حاجز	-	
الاستخدامات	أفلام	-	-
	تبْطين	-	-
تصنيفات الوكالة	EC 1907/2006 (ريتش REACH)	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الأشكال	جسيم	-	-
طريقة المعالجة	بثق الأفلام	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	0.962 g/cm³	-	ASTM D792
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)		-	ASTM D1238
	2.0 g/10 min	-	ASTM D1238
	55 g/10 min	-	ASTM D1238

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المعامل القاطع		-	ASTM D882A
	862 MPa	125022.76 psi	ASTM D882A
	689 MPa	99931.18 psi	ASTM D882A
	883 MPa	128068.55 psi	ASTM D882A
	703 MPa	101961.71 psi	ASTM D882A
قوة الشد		-	ASTM D882A
	26.2 MPa	3800.0 psi	ASTM D882A
	27.6 MPa	4003.05 psi	ASTM D882A
	51.7 MPa	7498.46 psi	ASTM D882A
	23.4 MPa	3393.89 psi	ASTM D882A
استطالة الشد		-	ASTM D882A
	700 %	-	ASTM D882A
	700 %	-	ASTM D882A
قوة التمزق إلمندورف		-	ASTM D1922
	24 g	0.8465 oz	ASTM D1922
	70 g	2.47 oz	ASTM D1922
	390 g	13.76 oz	ASTM D1922
	500 g	17.64 oz	ASTM D1922

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معدل نفاذية بخار الماء		-	ASTM F1249
	g/m²/24 hr 3.9	g/100 in²/24 hr 0.2515	ASTM F1249
	g/m²/24 hr 2.9	g/100 in²/24 hr 0.187	ASTM F1249

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة المصهور	C°	-	-
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.