TOTAL Polyethylene HDPE 7195

المصنع	& TOTAL Refining Chemicals	**الفئة**	HDPE, HMW
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

TOTAL بولي إيثيلين 7195 عبارة عن مادة بولي إيثيلين عالية الكثافة (MMW). يتوفر هذا المنتج في أمريكا الشمالية ويتم معالجته عن طريق البثق. الخصائص الرئيسية لـ TOTAL بولي إيثيلين 7195 هي: الامتثال لمعيار REACH. تشمل مجالات التطبيق النموذجية: نسيج/ألياف فيلم غراء/ورق مقوى.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	توزيع ضيق للوزن الجزيئي وزن جزيئي متوسط	- -	- -
الاستخدامات	أفلام Strap خيط أحادي قماش	- - - -	- - - -
تصنيفات الوكالة	EC 1907/2006 (ريتش REACH)	-	-
الأشكال	جسيم	-	-
طريقة المعالجة	بثق	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	0.946 g/cm³	-	ASTM D792
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)		-	ASTM D1238
	0.55 g/10 min	-	ASTM D1238
	1.9 g/10 min	-	ASTM D1238

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الشد	689 MPa	99931.18 psi	ASTM D638
قوة الشد	22.1 MPa	3205.34 psi	ASTM D638
استطالة الشد	500 %	-	ASTM D638
معامل الانحناء	793 MPa	115015.13 psi	ASTM D790

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
ذروة درجة حرارة الانصهار	125 C°	257.0 F°	ASTM D3418

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.