TOTAL Polyethylene HDPE 9260

المصنع	TOTAL Refining & Chemicals	**الفئة**	HDPE, HMW
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

HDPE 9260 بولي إيثيلين: راتينج أغشية عالي الكثافة بوزن جزيئي متوسط. الخصائص درجة حاجز عالية. قابلية معالجة جيدة. صلابة عالية. المواد الهلامية المنخفضة. التطبيقات بطانات الحبوب. تغليف البسكويت. خلطات المخابز. أغشية أحادية الطبقة متخصصة. أغشية مبثوقة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	نقطة تبلور تصلب بسرعة منخفضة	-	-
	مقاومة الرطوبة	-	-
	صلابة، عالية	-	-
	كثافة عالية	-	-
	قابلية تشغيل جيدة	-	-
	وزن جزيئي متوسط	-	-
الاستخدامات	التعبئة والتغليف	-	-
	تغليف ذو جدار رقيق	-	-
	أفلام	-	-
	تغليف المواد الغذائية	-	-

طريقة المعالجة

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	فيلم النفخ	-	-
	صب بالبثق المشترك	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	0.960 g/cm³	-	ASTM D792
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	2.0 g/10 min	-	ASTM D1238

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
سمك الفيلم - المُختبر	51 µm	2.01 mil	-
المعامل القاطع		-	ASTM D882A
	965 MPa	139961.67 psi	ASTM D882A
	758 MPa	109938.8 psi	ASTM D882A
	1240 MPa	179847.12 psi	ASTM D882A
	931 MPa	135030.38 psi	ASTM D882A
قوة الشد		-	ASTM D882A
	29.0 MPa	4206.1 psi	ASTM D882A
	24.8 MPa	3596.94 psi	ASTM D882A
استطالة الشد		-	ASTM D882A
	850 %	-	ASTM D882A
	500 %	-	ASTM D882A
معدل نفاذية بخار الماء	1.9 g/m²/24 hr	0.1225 g/100 in²/24 hr	ASTM F1249

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانصهار	135 C°	275.0 F°	ASTM D3417

معلومات المعالجة			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
درجة حرارة المصهور	C°	-	-
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.