TOTAL Polyethylene HDPE 9658

المصنع	& TOTAL Refining Chemicals	**الفئة**	HDPE, HMW
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

TOTAL Polyethylene 9658 هي مادة بولي إيثيلين عالية الكثافة. وهي متوفرة في أمريكا الشمالية للبثق. السمات الهامة لـ TOTAL Polyethylene 9658 هي: متوافقة مع REACH قابلية معالجة جيدة مقاومة للحرارة صلابة عالية تشمل التطبيقات النموذجية: الأقمشة/الألياف المواد اللاصقة/الأشرطة فيلم

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	قابلية معالجة جيدة	-	-
	كثافة عالية	-	-
	صلابة عالية	-	-
	توزيع وزن جزيئي متوسط إلى واسع	-	-
	مقاومة حرارة متوسطة	-	-
	وزن جزيئي متوسط	-	-
الاستخدامات	أقمشة	-	-
	فيلم	-	-
	خيوط أحادية	-	-
	شريط لاصق	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
تصنيفات الوكالة	EC 1907/2006 (ريتش REACH)	-	-
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	بثق	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	0.958 g/cm³	-	ASTM D792
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	0.64 g/10 min	-	ASTM D1238

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
سمك الفيلم - المُختبر	25 µm	0.9843 mil	-
المعامل القاطع		-	ASTM D882A
	986 MPa	143007.47 psi	-
	1390 MPa	201602.82 psi	-
قوة الشد		-	ASTM D882A
	29.0 MPa	4206.1 psi	-
	29.0 MPa	4206.1 psi	-
	49.6 MPa	7193.88 psi	-
	29.0 MPa	4206.1 psi	-
استطالة الشد		-	ASTM D882A
	460 %	-	-
	%	-	-
قوة التمزق إلمندورف		-	ASTM D1922
	16 g	0.5643 oz	-
	850 g	29.98 oz	-
معدل نفاذية بخار الماء	8.5 g/m²/24 hr	0.5483 g/100 in²/24 hr	ASTM F1249

معلومات المعالجة			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
درجة حرارة المصهور	193-216 °C	379.4 - 420.8 °F	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.