TOTAL Polyethylene HDPE MS 201 BN-NA (EU)

المصنع	& TOTAL Refining Chemicals	**الفئة**	HDPE, HMW
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

TOTAL Polyethylene MS201 BN-NA هو مادة بولي إيثيلين عالية الكثافة (HMW). هذا المنتج متوفر في أمريكا الشمالية أو آسيا والمحيط الهادئ. الميزات الرئيسية لـ TOTAL Polyethylene MS201 BN-NA هي: يتوافق مع معيار REACH وزن جزيئي عالي مقاومة عالية لتكسير الإجهاد البيئي (ESCR) مقاومة الزحف مقاومة الصدمات تشمل مجالات التطبيق النموذجية: البرطمانات صناعة السيارات

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقاومة عالية لتشقق الإجهاد البيئي وزن جزيئي عالي مقاومة الصدمات، جيدة مقاومة جيدة للزحف قوة انصهار جيدة	- - - - -	- - - - -
الاستخدامات	تطبيق في مجال السيارات خزان الوقود	- -	- -

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
تصنيفات الوكالة	EC 1907/2006 (ريتش REACH)	-	-
الأشكال	جسيم	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.946 g/cm³	-	ISO 1183
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	6.0 g/10 min	-	ISO 1133
مقاومة التشقق الناتج عن الإجهاد البيئي	hr	-	ASTM D1693B

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد	24.0 MPa	3480.91 psi	ISO 527-2/50
انفعال الشد	600 %	-	ISO 527-2/50
معامل الانحناء	1100 MPa	159541.8 psi	ISO 178
صدمة إيزود المحززة	640 J/m	11.99 ft·lb/in	ASTM D256A

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
ذروة درجة حرارة الانصهار	127 C°	260.6 F°	ASTM D3418

أخرى			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.