TOTAL Polyethylene XSene® HDPE B 4206

المصنع	TOTAL Refining & Chemicals	**الفئة**	HDPE, HMW
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

HDPE 4206 B هو مركب أسود عالي الأداء مخصص لتطبيقات طلاء الأنابيب الفولاذية. HDPE 4206 B هو أيضًا بولي إيثيلين أسود عالي الكثافة مناسب بشكل خاص لتطبيقات تغليف الكابلات ومصمم لتلبية متطلبات كابلات الاتصالات والطاقة (الجهد المتوسط والعالي). الخصائص الرئيسية لـ HDPE 4206 B هي خصائص ميكانيكية فائقة في ظل تكسير الإجهاد وكذلك في ظل ظروف الصدمات، مما يضمن سلامة الشبكة على المدى الطويل تركيبة محسنة من المواد المضافة والكربون الأسود المشتت بدقة توفر ثباتًا ممتازًا طويل الأجل في الخدمة خصائص التصاق ممتازة ودائمة، خاصة بالاشتراك مع نظام اللصق Trisys® 90 يفي HDPE 4206 B بالمتطلبات الرئيسية في طبقات PE الخارجية الثلاث: DIN 30 670، NF A 49 710، CAN / CSA-Z245.21، GOST R51164. مقاومة فائقة لتكوين الشقوق ونموها صلابة سطح عالية ومقاومة ممتازة للتآكل. ثابت عزل كهربائي منخفض معالجة سهلة

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	أسود الكربون	-	-
الميزات	مقاومة جيدة للتآكل	-	-
	التصاق جيد	-	-
	مقاومة جيدة للتشقق	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	قابلية معالجة جيدة صلابة عالية	- -	- -
الاستخدامات	تغليف الكابل تطبيقات الطلاء Pipe Coatings تطبيقات الأسلاك والكابلات	- - - -	- - - -
تصنيفات الوكالة	CSA Z245.21 DIN 30670 EC 1907/2006 (ريتش REACH) GOST R51164 NF A 49-710	- - - - -	- - - - -
المظهر	أسود	-	-
طريقة المعالجة	طلاء البثق	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.955 g/cm³	-	ISO 1183
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	 0.50 g/10 min 1.8 g/10 min	- - - 	ISO 1133 - -
مقاومة التشقق الناتج عن الإجهاد البيئي	hr	-	ASTM D1693B
محتوى أسود الكربون	%	-	ISO 6964
تشتت أسود الكربون		-	ISO 18553
محتوى الماء	ppm	-	EN 12118
صلابة الديورومتر	63	-	DIN 53505

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الثبات الحراري	min	-	ISO 11357-6

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
التعيين	ISO 1872-PE, H-ACGHL, 40-D003	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.