TOTAL Polyethylene XSene® HDPE XRC 20 B

المصنع	TOTAL Refining & Chemicals	**الفئة**	HDPE, HMW
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

هذا المنتج هو Total Ecosolutions. HDPE XRC20B عبارة عن مركب أسود عالي الأداء يعتمد على الهكسين، مع تصنيف PE100 - MRS 10 MPa، وهو مناسب بشكل خاص لأنابيب الضغط التي يتم تركيبها أو تشغيلها في ظل ظروف قاسية. الخصائص الرئيسية لـ HDPE XRC20B هي مقاومة عالية للغاية لبدء التشقق والنمو البطيء للتشقق مما يفي بأعلى المواصفات والمعايير لأنابيب PE، وخصائص معالجة سهلة ولحام آمن.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	أسود الكربون (2%)	-	-
الميزات	مقبول لملامسة الأغذية مقاومة جيدة للتشقق قابلية معالجة جيدة مونومر هيكسين مشترك قابل للحام	- - - - -	- - - - -
الاستخدامات	Piping	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
تصنيفات الوكالة	EU 2002/72/EC	-	-
	EU 2004/1/EC	-	-
	EU 2004/19/EC	-	-
	EU 2005/79/EC	-	-
	EU 2007/19/EC	-	-
	EU 2008/39/EC	-	-
	EU 975/2009/EC	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.958 g/cm³	-	ISO 1183
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	0.30 g/10 min	-	ISO 1133
محتوى أسود الكربون	2.0-2.5 %	-	ISO 6964
تشتت أسود الكربون		-	ISO 18553
محتوى الماء	ppm	-	EN 12118

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الثبات الحراري	min	-	ISO 11357-6

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
نوع ISO	PE,E/M-ACGHL,50-T003	-	ISO 1872

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الحد الأقصى المقترح للرطوبة			

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	% 0.030	-	-
	% 0.030	-	-
درجة حرارة المعالجة (المصهور)	C° 200-260	F° 500.0 - 392.0	-
درجة حرارة المصهور	C° 190-220	F° 428.0 - 374.0	-

Shanghai Susheng Import &شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة Export Co., Ltd.

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.