TOTAL Polyethylene XSene® HDPE XRC20 Blue

المصنع	TOTAL Refining & Chemicals	**الفئة**	HDPE, HMW
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

HDPE XRC20 Blue هو مركب أزرق عالي الأداء يعتمد على الهكسين، مع تصنيف MRS 10 ميجا باسكال - PE 100، ومخصص بشكل أساسي لتطبيقات أنابيب مياه الشرب. يمكن استخدام HDPE XRC20 Blue كمركب شريط أزرق بالاشتراك مع درجات PE 100 السوداء HDPE XS 10 B و HDPE XRC 20 B لتطبيق أنابيب مياه الشرب. تتمثل الخصائص الرئيسية لـ HDPE XRC20 Blue في: مقاومة فائقة للنمو البطيء للشقوق والانتشار السريع للشقوق مما يضمن تشغيل الشبكة بشكل آمن وطويل الأجل، وتوزيع واسع النطاق للوزن الجزيئي ثنائي النسق مما يوفر معالجة سهلة للأنابيب والتجهيزات المثالية، وتركيبة محسّنة من المواد المضافة والأصباغ المشتتة بدقة مما يوفر ثباتًا ممتازًا طويل الأجل في الخدمة. التعيين ISO 1872-PE,E/M-ACGHL,50-T003

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	مادة مضافة غير محددة	-	-
الميزات	توزيع ثنائي النسق للوزن الجزيئي	-	-
	مقبول لملامسة الأغذية	-	-
	مقاومة جيدة للتشقق	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	قابلية معالجة جيدة مونومر هيكسين مشترك	- -	
الاستخدامات	تجهيزات Piping	- -	- -
تصنيفات الوكالة	PPI PE-100	-	-
المظهر	أزرق	-	-
طريقة المعالجة	بثق قولبة بالحقن	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.949 g/cm³	-	ISO 1183
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	0.30 g/10 min	-	ISO 1133
محتوى الماء	ppm	-	EN 12118

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الثبات الحراري	min	-	ISO 11357-6

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
نوع ISO	PE,E/M-ACGHL,50-T003	-	ISO 1872
تشتت الصبغة		-	ISO 18553

معلومات المعالجة			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
درجة حرارة المعالجة (المصهور)	200-260 °C	392.0 - 500.0 °F	-
درجة حرارة المصهور	190-220 °C	374.0 - 428.0 °F	-

Shanghai Susheng Import & شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة Export Co., Ltd.

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.