TOTAL Polyethylene XSene® HDPE XS 10 Orange YCF

المصنع	TOTAL Refining & Chemicals	**الفئة**	HDPE, HMW
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

HDPE XS 10 Orange YCF عبارة عن مركب برتقالي عالي الأداء يعتمد على الهكسين، مع تصنيف PE 100 - MRS 10 MPa، ومخصص بشكل أساسي لتطبيقات أنابيب الغاز. الخصائص الرئيسية لـ HDPE XS 10 Orange YCF هي مقاومة فائقة للنمو البطيء للتشقق والانتشار السريع للتشقق مما يضمن تشغيل شبكة آمن وطويل الأجل، وتوزيع واسع ثنائي النسق للوزن الجزيئي يوفر معالجة سهلة للأنابيب والتجهيزات المثالية، وتركيبة محسّنة من المواد المضافة والأصباغ المشتتة بدقة مما يوفر ثباتًا ممتازًا طويل الأجل في الخدمة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	قوة انصهار جيدة	-	-
	قابلية معالجة جيدة	-	-
	تشطيب سطح جيد	-	-
	مونومر هيكسين مشترك	-	-
	توزيع وزن جزيئي متوسط إلى واسع	-	-
	قابل للحام	-	-

الاستخدامات

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	تجهيزات Piping	- -	- -
تصنيفات الوكالة	EC 1907/2006 (ريتش REACH)	-	-
المظهر	برتقالي	-	-
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	بثق قولبة بالحقن Pipe Extrusion	- - -	- - -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.950 g/cm³	-	ISO 1183
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	0.30 g/10 min	-	ISO 1133
محتوى الماء	ppm	-	EN 12118

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الثبات الحراري	min	-	ISO 11357-6

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
نوع ISO	PE,E/M-ACGHL,50-T003	-	ISO 1872
تشتت الصبغة		-	ISO 18553

معلومات المعالجة			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
درجة حرارة المعالجة (المصهور)	200-260 °C	392.0 - 500.0 °F	-
درجة حرارة المصهور	190-220 °C	374.0 - 428.0 °F	-

Shanghai Susheng Import & شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة Export Co., Ltd.

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.