®TOTAL Polyethylene Lumicene Supertough 22ST05

المصنع	TOTAL Refining & Chemicals	**الفئة**	LLDPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Lumicene® Supertough 22ST05 عبارة عن درجة أغشية منفوخة من البولي إيثيلين مصممة خصيصًا للحصول على قابلية معالجة ممتازة على خطوط البثق والتحويل ولإعطاء توازن عالي جدًا بين المتانة والاستقرار مما يسمح بمفاهيم أغشية مبتكرة متعددة الطبقات. بفضل هذا التصميم المبتكر، يوفر Lumicene® Supertough 22ST05 إمكانات كبيرة لتقليل القياس في سوق الأغشية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	مساعد معالجة مضاد للأكسدة	- -	- -
الميزات	مضاد للأكسدة قابلية تشغيل جيدة متانة جيدة	- - -	- - -
الاستخدامات	أفلام	-	-
تصنيفات الوكالة	EC 1907/2006 (ريتش REACH)	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
طريقة المعالجة	فيلم النفخ بثق	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.921 g/cm³	-	ISO 1183
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	0.50 g/10 min	-	ISO 1133

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
سمك الفيلم - المُختبر	40 µm	1.57 mil	-
إجهاد الشد		-	-
	9.80 MPa	1421.37 psi	ISO 527-3
	10.1 MPa	1464.88 psi	ISO 527-3
	65.0 MPa	9427.47 psi	ISO 527-3
	60.0 MPa	8702.28 psi	ISO 527-3/1B
استطالة الشد		-	ISO 527-3
	630 %	-	ISO 527-3
	690 %	-	ISO 527-3
صدمة السقوط الحر (Dart Drop)	g	-	ISO 7765-1
قوة التمزق إلمندورف		-	ISO 6383-2
	75.0 kN/m	-	ISO 6383-2
	150.0 kN/m	-	ISO 6383-2

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة تليين فيكات	106 C°	222.8 F°	ISO 306
			ISO 11357-3

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانصهار	C° 113	F° 235.4	

الخواص البصرية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
اللمعان	60	-	ASTM D2457
الضبابية (Haze)	% 7.0	-	ASTM D1003

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة المصهور	C°	-	-
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.