TOTAL Polyethylene D3720

المصنع	& TOTAL Refining Chemicals	**الفئة**	MDPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

خصائص الراتنج متوسط الوزن الجزيئي متوسط الكثافة توازن ممتاز بين الصلابة وقوة الصدمة مقاومة جيدة للثقب مقاومة جيدة لتشقق الإجهاد قوة شد جيدة خصائص ختم حراري جيدة حزمة مضافة محسنة لتحسين الثبات الحراري تطبيقات شريط تنقيط الري Geoliner

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	مادة مضافة غير محددة	-	-
الميزات	إحكام حراري جيد	-	-
	مقاومة جيدة للصدمات	-	-
	صلابة جيدة	-	-
	مقاومة عالية لتشقق الإجهاد البيئي (ESCR)	-	-
	مقاومة شد عالية	-	-
	كثافة متوسطة	-	-
	وزن جزيئي متوسط	-	-
	مقاوم للثقب	-	
الاستخدامات	تبطين	-	-
	شريط لاصق	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
تصنيفات الوكالة	EC 1907/2006 (ريتش REACH)	-	-
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	بثق الأفلام	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	0.935 g/cm³	-	ASTM D792
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)		-	ASTM D1238
	0.25 g/10 min	-	-
	21 g/10 min	-	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المعامل القاطع		-	ASTM D882
	441 MPa	63961.76 psi	-
	586 MPa	84992.27 psi	-
قوة الشد		-	ASTM D882
	12.4 MPa	1798.47 psi	-
	19.3 MPa	2799.23 psi	-
	57.2 MPa	8296.17 psi	-
	36.5 MPa	5293.89 psi	-
استطالة الشد		-	ASTM D882
	500 %	-	-
	900 %	-	-
قوة التمزق إلمندورف		-	ASTM D1922
	18 g	0.6349 oz	-
	1400 g	49.38 oz	-

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
ذروة درجة حرارة الانصهار	C° 126	F° 258.8	ASTM D3417

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
صدمة السهم (Dart Impact)	g	-	ASTM D1709

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة المصهور	C° 193-216	F° 420.8 - 379.4	-

Shanghai Susheng Import &شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد Export Co., Ltd. والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.