®TOTAL Polyethylene Lumicene BM 359 SG

المصنع	TOTAL Refining & Chemicals	**الفئة**	MDPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

TOTAL Polyethylene BM359 SG هي مادة بولي إيثيلين. يتوفر هذا المنتج في منطقة أمريكا الشمالية أو آسيا والمحيط الهادئ. طريقة المعالجة هي القولبة بالنفخ أو القولبة بالنفخ بالحقن. الميزات الرئيسية لـ TOTAL Polyethylene BM359 SG هي: تتوافق مع معيار REACH لمعان عالي مقاومة عالية للكسر الناتج عن الإجهاد البيئي (ESCR) مرونة جيدة مقاومة الصدمات تشمل مجالات التطبيق النموذجية: تطبيقات ملامسة الطعام زجاجة طبية/رعاية صحية

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقاومة عالية لتشقق الإجهاد البيئي تسليط الضوء مقاومة الصدمات، جيدة مرونة جيدة	- - - -	- - - -
الاستخدامات	زجاجة	-	-
تصنيفات الوكالة	EC 1907/2006 (ريتش REACH) FDA 21 CFR 177.1520(c) 2.1	- -	- -

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	FDA 21 CFR 177.1520(c) 2.2 USP الفئة VI	- -	- -
الأشكال	جسيم	-	-
طريقة المعالجة	قولبة النفخ قولبة النفخ بالحقن	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	0.935 g/cm³	-	ASTM D792
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	0.90 g/10 min 25 g/10 min	- - -	ASTM D1238 ASTM D1238 ASTM D1238
مقاومة التشقق الناتج عن الإجهاد البيئي	hr hr	- - -	ASTM D1693B ASTM D1693B ASTM D1693B

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	27.6 MPa	4003.05 psi	ASTM D638
استطالة الشد	600 %	-	ASTM D638
معامل الانحناء	738 MPa	107038.04 psi	ASTM D790
صدمة إيزود المحززة	560 J/m	10.49 ft·lb/in	ASTM D256

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
ذروة درجة حرارة الانصهار	124 °C	255.2 °F	ASTM D3418

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف	-		-

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة المصهور	°C	-	-

Shanghai Susheng Import &شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة Export Co., Ltd.

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.