TOTAL Polyethylene MDPE 3802 B (Wire and Cable)

المصنع	TOTAL Refining & Chemicals	**الفئة**	MDPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

MDPE 3802 B عبارة عن بولي إيثيلين متوسط الكثافة أسود اللون مناسب بشكل خاص لتطبيقات تغليف الكابلات ومصمم لتلبية متطلبات كابلات الاتصالات والطاقة (الجهد المتوسط والعالي). الخصائص الرئيسية لـ MDPE 3802 B هي مقاومة فائقة لتكوين الشقوق ونموها، وتوازن مثالي بين المرونة والقوة الميكانيكية مما يسمح بسهولة اللف والتعامل والتركيب جنبًا إلى جنب مع صلابة السطح العالية ومقاومة التآكل الممتازة. تركيبة محسّنة من المواد المضافة والكربون الأسود المشتت بدقة مما يوفر ثباتًا ممتازًا طويل الأجل في الخدمة، وثابت عزل كهربائي منخفض، ومعالجة سهلة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	أسود الكربون	-	-
الميزات	مقاومة جيدة للتآكل مقاومة جيدة للتشقق مرونة جيدة قابلية معالجة جيدة	- - - -	- - - -
الاستخدامات	تطبيقات الأسلاك والكابلات	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
تصنيفات الوكالة	EC 1907/2006 (ريتش REACH)	-	-
المظهر	أسود	-	-
طريقة المعالجة	بثق الأسلاك والكابلات	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.948 g/cm³	-	ISO 1183
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	0.20 g/10 min 0.90 g/10 min	- - -	ISO 1133 - -
مقاومة التشقق الناتج عن الإجهاد البيئي	hr	-	ASTM D1693B
صلابة شور	60	-	DIN 53505

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
وقت تحفيز الأكسدة	min	-	BS EN 728

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة المصهور	180-240 C°	356.0 - 464.0 F°	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.