TOTAL Polypropylene 3287WZ

المصنع	TOTAL Refining & Chemicals	**الفئة**	PP Homopolymer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

تنوية. تم تصميم Total Petrochemicals Polypropylene 3827WZ لتوفير أوقات دورة سريعة. مضاد للكهرباء الساكنة. يحتوي 3827WZ على مادة مضادة للكهرباء الساكنة تساعد على حماية الأجزاء المقولبة من تراكم الغبار. إدارة الغذاء والدواء. يتوافق 3827WZ مع جميع لوائح إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) المعمول بها لتطبيقات ملامسة الأغذية. التطبيقات الموصى بها. يوصى باستخدام 3827WZ للتطبيقات التي تتطلب أوقات دورة سريعة وأداء ألوان ممتاز ووضوح تلامس جيد، بما في ذلك الأدوات المنزلية والحاويات والأغطية والإغلاقات.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	مضاد للكهرباء الساكنة	-	-
	عامل نواة	-	-
الميزات	مضاد للكهرباء الساكنة	-	-
	وضوح الاتصال	-	-
	ريولوجيا متحكم بها	-	-
	دورة قولبة سريعة	-	-
	مقبول لملامسة الأغذية	-	-
	ثبات لون جيد	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	هوموبوليمر مُتَكَوِّن	- -	
الاستخدامات	أغطية إغلاقات حاويات	- - -	- - -
تصنيفات الوكالة	FDA ملامسة الأغذية، تصنيف غير محدد	-	-
طريقة المعالجة	قولبة بالحقن	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.905 g/cm³	-	ASTM D1505
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	40 g/10 min	-	ASTM D1238

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الشد	1860 MPa	269770.68 psi	ASTM D638
قوة الشد	38.6 MPa	5598.47 psi	ASTM D638
استطالة الشد	14 %	-	ASTM D638
معامل الانحناء	1790 MPa	259618.02 psi	ASTM D790
قوة صدمة إيزود المحززة	1.1 kJ/m²	0.5234 ft·lb/in²	ISO 180

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانحراف تحت الحمل	127 C°	260.6 F°	ASTM D648
درجة حرارة الانصهار	166 C°	330.8 F°	DSC

معلومات المعالجة			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
درجة حرارة المعالجة (المصهور)	199-232 °C	390.2 - 449.6 °F	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.