®TOTAL Polypropylene Aceso Lumicene® MR 10MM0 S01

المصنع	& TOTAL Refining Chemicals	**الفئة**	PP Homopolymer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Lumicene® MR10MM0 هو بوليمر عشوائي ميتالوسين مع مؤشر تدفق الذوبان 10 جم/10 دقائق تم تطويره خصيصًا لبثق الأغشية والقولبة بالنفخ المطاطي بالحقن للتطبيق الطبي، باستثناء الغرسات. يختلف Lumicene® MR10MM0 عن البوليمرات العشوائية الأخرى من خلال الخصائص الحسية المتميزة جنبًا إلى جنب مع المواد القابلة للاستخلاص المنخفضة للغاية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	خصائص حسية جيدة مواد قابلة للاستخلاص منخفضة بوليمر مشترك عشوائي	- - -	- - -
الاستخدامات	تطبيقات طبية/رعاية صحية	-	-
طريقة المعالجة	بثق الأفلام قولبة النفخ بالشد بالحقن	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.902 g/cm³	-	ISO 1183
الكثافة الظاهرية	0.53 g/cm³	-	ISO 1183
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	10 g/10 min	-	ISO 1133

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الشد	950 MPa	137786.1 psi	ISO 527-2
إجهاد الشد	26.0 MPa	3770.99 psi	ISO 527-2
انفعال الشد	10 %	-	ISO 527-2
معامل الانحناء	900 MPa	130534.2 psi	ISO 178
قوة صدمة إيزود المحززة	4.5 kJ/m²	2.14 ft·lb/in²	ISO 180

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانصهار	137 C°	278.6 F°	ISO 3146

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.