TOTAL Polypropylene Lumicene® M MZ 3382

المصنع	TOTAL Refining & Chemicals	**الفئة**	PP Homopolymer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

ينتج TOTAL بولي بروبيلين M3382MZ أجزاء مصبوبة حراريًا بوضوح ولمعان فائقين وصلابة ممتازة للجدار الجانبي. TOTAL بولي بروبيلين M3382MZ مثالي لحاويات الأطعمة الجاهزة وأكواب الشرب والأغطية والقباب وأطباق تقديم الطعام عندما يكون الوضوح والصلابة العالية مهمين. يتميز TOTAL بولي بروبيلين M3382MZ بالحد الأدنى من المواد القابلة للاستخلاص والثبات الحراري الأمثل للحصول على لون وقابلية معالجة فائقة. يتوافق TOTAL بولي بروبيلين M3382MZ مع جميع لوائح إدارة الغذاء والدواء FDA المعمول بها ويمكن استخدامه بموجب هذه الأحكام لتعبئة وتغليف المواد الغذائية وملامستها.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	موضح	-	-
الميزات	قابلية تلوين جيدة	-	-
	قابلية معالجة جيدة	-	-
	صلابة جيدة	-	-
	ثبات حراري جيد	-	-
	شفافية عالية	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	لمعان عالي	-	-
	مواد قابلة للاستخلاص منخفضة	-	-
الاستخدامات	حاويات	-	-
	أكواب	-	-
	حاويات الطعام	-	-
	أغطية	-	-
تصنيفات الوكالة	EC 1907/2006 (ريتش REACH)	-	-
	FDA ملامسة الأغذية، تصنيف غير محدد	-	-
الامتثال لـ RoHS	متوافق مع RoHS	-	-
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	بثق الألواح	-	-
	التشكيل الحراري	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.905 g/cm³	-	ASTM D1505
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	3.5 g/10 min	-	ASTM D1238

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	31.0 MPa	4496.18 psi	ASTM D638
استطالة الشد	7.0 %	-	ASTM D638
معامل الانحناء	1490 MPa	216106.62 psi	ASTM D790
صدمة إيزود المحززة	59 J/m	1.11 ft·lb/in	ASTM D256A

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانحراف تحت الحمل	C° 97.2	F° 206.96	ASTM D648
درجة حرارة الانصهار	C° 153	F° 307.4	DSC

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة المصهور	C° 232-260	F° 500.0 - 449.6	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.