TOTAL Polypropylene Lumicene® M 3661

المصنع	TOTAL Refining & Chemicals	**الفئة**	PP Homopolymer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

TOTAL Petrochemicals Polypropylene M3661 هو شكل متساوي التكتيك من البولي بروبيلين المتجانس المصنوع عبر تقنية محفز الميتالوسين الخاصة بـ TOTAL. إدارة الغذاء والدواء. يتوافق M3661 مع لوائح إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) البند 21 من قانون اللوائح الفيدرالية القسم 177.1520 (ج) 3.1 ويمكن استخدامه بموجب هذه الأحكام لملامسة الأغذية وتعبئتها. التطبيقات الموصى بها. M3661 عبارة عن مادة ذات وزن جزيئي متوسط موصى بها لبثق الأغشية المصبوبة. ومع ذلك ، نظرًا لخصائصه الفريدة والمثيرة للاهتمام ، قد توجد تطبيقات أخرى. معالجة. M3661 هو منتج ذو تبلور أقل وتوزيع أضيق للوزن الجزيئي من البولي بروبيلين التقليدي. تُظهر الأفلام المصبوبة المنتجة من M3661 خصائص بصرية ومتانة فائقة مقارنة بالمواد القياسية. اتصل بأقرب مكتب مبيعات TOTAL Petrochemicals Polypropylene للحصول على معلومات إضافية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	وزن جزيئي متوسط توزيع ضيق للوزن الجزيئي	- -	- -
الاستخدامات	تغليف المواد الغذائية صمامات/أجزاء الصمام	- -	- -

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
تصنيفات الوكالة	FDA 21 CFR 177.1520(c) 3.1	-	-
الامتثال لـ RoHS	متوافق مع RoHS	-	-
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	فيلم مصبوب	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	14 g/10 min	-	ASTM D1238

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المعامل القاطع		-	ASTM D882
	558 MPa	80931.2 psi	-
	565 MPa	81946.47 psi	-
قوة الشد		-	ASTM D882
	40.0 MPa	5801.52 psi	-
	37.9 MPa	5496.94 psi	-
استطالة الشد		-	ASTM D882
	720 %	-	-
	810 %	-	-

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانصهار	150 C°	302.0 F°	DSC

الخواص البصرية			
الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
اللمعان	81	-	ASTM D2457
الضبابية (Haze)	% 0.40	-	ASTM D1003

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.