TOTAL Polypropylene Lumicene® M 3766

المصنع	TOTAL Refining & Chemicals	**الفئة**	PP Homopolymer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

M3766 هو شكل متساوي التكتيك من بوليمر البروبيلين المصنوع عبر تقنية TOTAL PETROCHEMICALS الخاصة في مصنع البولي بروبيلين الخاص بنا في لا بورت ، تكساس. التطبيقات الموصى بها. يوصى باستخدام M3766 لتطبيقات الألياف المغزولة بالذوبان والمغزولة. ومع ذلك ، نظرًا لخصائصه الفريدة والمثيرة للاهتمام ، قد توجد تطبيقات أخرى. معالجة. M3766 هو منتج ذو توزيع أضيق للوزن الجزيئي من البولي بروبيلين التقليدي. اتصل بأقرب مكتب مبيعات TOTAL للحصول على معلومات إضافية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	توزيع ضيق للوزن الجزيئي	-	-
الاستخدامات	ألياف ربط بالتدوير	- -	- -
طريقة المعالجة	بثق الألياف (الغزل)	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.900 g/cm³	-	ASTM D1505
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	23 g/10 min	-	ASTM D1238

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الاستطالة	190 %	-	ASTM D3218

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
متانة الألياف	2.50 g/denier	-	ASTM D3218
المواد القابلة للذوبان في الزيلين	0.700-1.20	-	-

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانصهار	151 C°	303.8 F°	DSC

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.