TOTAL Polypropylene Lumicene® M MZ 6823

المصنع	TOTAL Refining & Chemicals	**الفئة**	PP Homopolymer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Total Petrochemicals بولي بروبيلين M6823MZ هو شكل متساوي التوجه من البولي بروبيلين المشترك المصنوع عبر تقنية محفزات الميتالوسين الخاصة بـ Total Petrochemicals. وضوح. يشتمل M6823MZ على أحدث جيل من تكنولوجيا التوضيح مما يؤدي إلى وقت دورة ممتاز وجودة فائقة في القوالب ذات الجدران الرقيقة والمتعددة التجاويف. إدارة الغذاء والدواء. يتوافق M6823MZ مع لوائح إدارة الغذاء والدواء 3.1 (c) Title 21 CFR Section 177.1520 ويمكن استخدامه بموجب هذه الأحكام لتعبئة وتغليف المواد الغذائية وملامستها. التطبيقات الموصى بها. M6823MZ عبارة عن مادة ذات وزن جزيئي متوسط موصى بها للقولبة بالحقن. ومع ذلك، نظرًا لخصائصه الفريدة والمثيرة للاهتمام، قد توجد تطبيقات أخرى.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	بوليمر مشترك دورة قولبة سريعة وزن جزيئي متوسط	- - -	- - -
الاستخدامات	أجزاء ذات جدران رقيقة	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
تصنيفات الوكالة	FDA 21 CFR 177.1520(c) 3.1	-	-
طريقة المعالجة	قولبة بالحقن	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	30 g/10 min	-	ASTM D1238

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الشد	1240 MPa	179847.12 psi	ASTM D638
قوة الشد	29.0 MPa	4206.1 psi	ASTM D638
استطالة الشد	12 %	-	ASTM D638
معامل الانحناء	1190 MPa	172595.22 psi	ASTM D790
صدمة إيزود المحززة	37 J/m	0.693 ft·lb/in	ASTM D256A
مقاومة صدمة السقوط	16.4 J	-	-

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانحراف تحت الحمل	89.0 C°	192.2 F°	ASTM D648
درجة حرارة الانصهار	136 C°	276.8 F°	DSC

الخواص البصرية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الضبابية (Haze)	6.0 %	-	ASTM D1003

معلومات المعالجة			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
درجة حرارة المعالجة (المصهور)	199-249 °C	390.2 - 480.2 °F	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.