®TOTAL Polypropylene Lumicene MR 2001

المصنع	TOTAL Refining & Chemicals	**الفئة**	PP Homopolymer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Polypropylene Lumicene® MR 2001 هو بولي بروبيلين ميتالوسين مع مؤشر تدفق الذوبان 25 جم / 10 دقائق. يتميز Polypropylene Lumicene® MR 2001 بسيولة عالية للغزل عالي السرعة على خطوط الأقمشة غير المنسوجة حيث يتم إنتاج خيوط مغزولة لتشكيل شبكة يتم ربطها حرارياً بعد ذلك لتصنيع منتجات للاستخدامات الصحية والتقنية. يحتوي Polypropylene Lumicene® MR 2001 على تركيبة خاصة مضادة لتلاشي الغاز لتقليل الاصفرار في الألياف.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقاوم لتلاشي الغاز	-	-
الاستخدامات	خيوط	-	-
تصنيفات الوكالة	EU 2002/72/EC FDA 21 CFR 177.1520	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة		-	ISO 1183
	0.525 g/cm³	-	-
	0.905 g/cm³	-	-
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	25 g/10 min	-	ISO 1133

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الانحناء	1300 MPa	188549.4 psi	ISO 178

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانصهار (DSC)	151 C°	303.8 F°	ISO 3146

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.